VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

	enzeichen des Anmelders oder Anwalts 0078PC	WEITERES VO	RGEHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416			
	emationales Aktenzeichen ET/EP2004/012726	Internationales Anm 10.11.2004	eldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 12.11.2003			
Inte	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK						
C08K3/22, C08K5/00, C08K5/07, C08K5/3492, C08L57/08, C08L27/06							
Anmelder RAEDLOCHER CAARL et al.							
BAERLOCHER GMBH et al.							
1.	 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 						
2.	2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.						
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen							
 a. (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 11 Blätter; dabei handelt es sich um Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Be zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 							
						Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.	
	b. (nur an das Internationale E	<i>Būro gesandt)</i> i> insge der <i>i</i> die ein Sequenzp rm. wie im Zusatzfeld	esamt (bitte Art und Anzahl				
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:							
	☐ Feld Nr. I Grundlage des B	Grundlage des Bescheids					
	☐ Feld Nr. II Priorität	•					
	☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche ndbarkeit					
	☐ Feld Nr. IV MangeInde Einhe	MangeInde Einheitlichkeit der Erfindung					
	☐ Feld Nr. V Begründete Fests und der gewerblich	Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung					
		Bestimmte angeführte Unterlagen					
	☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mänge	el der internationalen	Anmeldung				
	Feld Nr. VIII Bestimmte Bemei	rkungen zur internati	onalen Anmeldung				
Datum der Einreichung des Antrags			Datum der Fertigstellung di	eses Berichts			
01.08.2005			31.03.2006				
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung Deauftragten Behörde			Bevollmächtigter Bedienster	ler			
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465			Russell, G Tel. +49 89 2399-8738				
				eaggt) *			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/012726

_	Feld Nr. I Grundlage d	es Berichts			
1	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
	 □ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: □ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) □ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) □ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 				
2	Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</i>				
	Beschreibung, Seiten				
	1-37	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Ansprüche, Nr.				
	1-28	eingegangen am 07.04.2005 mit Schreiben von	m 07.04.2005		
	☐ einem Sequenzprotokoll	oll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - s	iehe Zusatzfeld betreffend das		
3.	☐ Beschreibung: Seite ☐ Ansprüche: Nr. ☐ Zeichnungen: Blatt/ ☐ Sequenzprotokoll (Abb.	en):		
1.	Auffassung der Behörde üb (Regel 70.2 c)). ☐ Beschreibung: Seite ☐ Ansprüche: Nr. 6,24 ☐ Zeichnungen: Blatt//☐ Sequenzprotokoll (g☐ etwaige zum Seque	i,28 Abb. <i>Jenaue Angaben)</i> : nzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angabe</i>	ngegebenen Gründen nach ngereichten Fassung hinausgehen en):		
	* Wenn Punkt 4 zutr:	ifft, können einige oder alle dieser	Blätter mit der Bemerkung		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/012726

Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ansprüchė 12,13,20,22 Ja:

Nein: Ansprüche 1-11,14-19,21,23-28

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-28

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ansprüche: 1-28

Nein: Ansprüche:

Ja:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Zu Punkt I.

1. Die mit Schreiben vom 07.04.2005 eingereichten Änderungen bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um folgende Änderungen:

In die Ansprüche 6, 24, 26 sowie 28 wurde der Gewichtsanteil der Komponente (c) von "weniger als 2,369 Gew.-%" zu "..der Gewichtsanteil der Komponente (c) im Bereich von 0,01 bis 1,728 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilisatorzusammensetzung,..." geändert. Es kann keine Stütze für den oberen Endpunkt ("bis 1,728 Gew.-%") dieses Bereiches gefunden werden (siehe Beschreibung Seite 12 und 13, Beispiele).

Gemäß Regel 70.2(c) PCT werden diese Änderungen für die Erstellung des internationalen Prüfungsberichts nicht in Betracht gezogen.

Zu Punkt V.

1. Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:

D1: DE-A-198 18 441

D2: WO-A-93/25613

D3: DATABASE WPI Section Ch, Week 199343 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A14, AN 1993-339875 & JP-A-05 247300

D4: DE-A-41 34 325

D5: WO-A-02/098964

- 2. Neuheit und erfinderische Tätigkeit
- 2.1 Dokument D1 offenbart eine Stabilisatorkombination für halogenhaltige thermoplastische Harzzusammensetzungen, enthaltend Calciumhydroxid und/oder Calciumoxid, hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat sowie andere Komponenten wie u.a. β-Diketone und/oder deren Metallsalze, Hydrotalkite und Zinksalze (Seite 3, Zeilen 47-65; Ansprüche). Die stabilisierten Harzzusammensetzungen weisen eine gute Thermostabilität (DHC Wert) auf.

In den Beispielen A4 bis A6 sowie B4 bis B9 sind stabilisierte PVC-Zusammensetzungen beschrieben, die (c) 0.5 phr β -Diketon, (a) 0.33-1 phr Ca(OH)₂ und (b) 0.3 oder 0.4 phr THEIC sowie Hydrotalcit und Zink- und Calciumsalze enthalten. Dies entspricht ca. 0.4 Gew.-% β -Diketon, 0.4-0.8 Gew.-% Ca(OH)₂ und

0.25-0.33 Gew.-% THEIC bezogen auf die gesamte Zusammensetzung oder 38 Gew.-% β -Diketon, bis 38 Gew.-% Ca(OH)₂ und ca. 23 Gew.-% THEIC bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilisatorzusammensetzung [(a)+(b)+(c)]. Somit ist der Gegenstand der Ansprüchen 6-11, 25 und 29 von D1 neuheitsschädlich getroffen.

2.2 D2 betrifft stabilisierte chlorhaltige Harzzusammensetzungen, enthaltend Zinkseife von C₈₋₂₂-Fettsäuren, Calciumseife von C₈₋₂₂-Fettsäuren, <u>0.1</u>-4 Gew.-Teilen Calcium-Komplexe von 1,3-Diketonen sowie Katoite der Formel (I), wobei die Katoite in Mischung mit Calciumhydroxid in Mengen unter 50 Gew.-% bezogen auf Kaotit verwendet werden können (Seite 4, 3. §; Beispiele; Ansprüche 1, 7-10). Die stabilisierten Harzzusammensetzungen zeichnen sich durch reduzierte Zersetzungserscheinungen und Farbveränderungen sowie eine helle Anfangsfarbe während der Verarbeitung aus.

Bevorzugt werden Stabilisatormischungen, die auf 100 Gewichtsteile Polymer 0.1-10 Gewichtsteile ggf. oberflächenmodifizierte Katoite der Formel (I), <u>0.2</u>-4 Gewichtsteile Zinkseifen und 0.2-5 Gewichtsteile Ca-Seifen und/oder Calcium-Komplexe von 1,3-Diketonen enthalten (Seite 13).

In den Beispielen 1, 9 und 10 werden (a) $Ca(OH)_2$ -haltige Katoite hergestellt, die in Gegenwart von (c) 0.3 phr β -Diketonen (0.25 phr Calciumacetylacetonat + 0.05 phr Stearoylbenzoylmethan) und (b) 0.2 phr THEIC einem zu stabilisierendes S-PVC zugegeben werden (Seite 17, 1.§; Tabelle 1).

Die Beispiel 9 und 10 enthalten 29% und 27% (b) bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilisatorzusammensetzung [(a)+(b)+(c)].

Es wird darauf hingewiesen, daß die Offenbarung einer Entgegenhaltung weder auf die Ansprüche noch die spezifischen Ausführungsbeispiele beschränkt ist, sondern umfaßt jede in dem Dokument beschriebene, wiederholbare technische Lehre mit. Bei der Neuheitsprüfung dürfen unterschiedliche Passagen eines Dokuments miteinander kombiniert werden, sofern der Fachmann eine solche Kombination nicht aus irgendwelchen Gründen unterlassen würde.

D2 lehrt ebenfalls Stabilisatorzusammensetzung, enthaltend 0.2 phr der β-Diketon-Komponente (c) (Seite 13). Daher ist die Kombination der Beispiele 1, 9 und 10 mit

dieser allgemeinen Lehre neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1.

Daher kann der Gegenstand der Ansprüche 1-11, 14-19, 21 und 23-28 gegenüber D2 nicht als neu betrachtet werden.

- 2.3 Infolgedessen erfüllt die vorliegende Anmeldung nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Ansprüche 1-11, 14-19, 21 und 23-29 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.
- 2.4 Daß die thermische Stabilität und Farbhaltung von halogenhaltigen thermoplastischen Harzzusammensetzungen durch den Einsatz von Stabilisatorenmischungen, enthaltend Ca(OH)₂ und/oder CaO, ein hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat und weniger als 0.3 phr bzw. 2.369 Gew.-% eines β-Diketons oder dessen Salz, verbessert werden kann, ist bereits bekannt. Daher ist die der vorliegenden Anmeldung zugrundliegende Idee im Stand der Technik nahegelegt.

Infolgedessen wird der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 28 nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend im Sinne von Artikel 33(3) PCT betrachtet.

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

Geänderte Patentansprüche

- Stabilisatorzusammensetzung zur Stabilisierung halogenhaltiger thermoplastischer Harze, umfassend
- 5 (a) Calciumhydroxid oder Calciumoxid oder deren Gemisch,
 - (b) mindestens ein hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat und
 - (c) mindestens ein β-Diketon oder ein Salz eines β-Diketons oder deren Gemisch,
- wobei der Gewichtsanteil der Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis
 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der
 Stabilsatorzusammensetzung, enthalten ist und wobei der Gewichtsanteil
 der Komponente (c) weniger als 0,3 phr, bezogen auf das zu
 stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden
 thermoplastischen Harze, beträgt.
- 15 2. Stabilisatorzusammensetzung nach Anspruch 1, worin die Komponente (a) in einer Menge von 0,01 bis 2 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze, enthalten ist.
- 20 3. Stabilisatorzusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, worin die Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis 1 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze, enthalten ist.

15

20

PCT/EP2004/012726 Baerlocher GmbH

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

- 4. Stabilisatorzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- (i) der Gehalt an Komponente (a) beträgt 0,05 bis 0,3299 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze,
- (ii) der Gehalt an Komponente (b) beträgt 0,05 bis 0,299 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze,
 - (iii) der Gehalt an Komponente (c) beträgt 0,01 bis 0,3 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze.
 - 5. Stabilisatorzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Stabilisatorzusammensetzung Calciumacetylacetonat oder Zinkacetylacetonat oder deren Gemisch in einer Menge von 0,001 bis 0,3 phr, bezogen auf die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze, enthält.
 - 6. Stabilisatorzusammensetzung zur Stabilisierung halogenhaltiger thermoplastischer Harze, umfassend
- 25 (a) Calciumhydroxid oder Calciumoxid oder deren Gemisch,
 - (b) mindestens ein hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat und

10

20

PCT/EP2004/012726 Baerlocher GmbH

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

 (c) mindestens ein β-Diketon oder ein Salz eines β-Diketons oder deren Gemisch,

wobei der Gewichtsanteil der Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, enthalten ist und wobei der Gewichtsanteil der Komponente (c) im Bereich von 0,01 bis 1,728 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, liegt.

- 7. Stabilisatorzusammensetzung nach Anspruch 6, worin die Komponente (a) in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, enthalten ist.
- 8. Stabilisatorzusammensetzung nach einem der Ansprüche 6 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- 15 (i) der Gehalt an Komponente (a) beträgt 0,15 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung,
 - (ii) der Gehalt an Komponente (b) beträgt 0,1 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung,
 - (iii) der Gehalt an Komponente (c) beträgt 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung.
- Stabilisatorzusammensetzung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch
 gekennzeichnet, dass die Stabilisatorzusammensetzung
 Calciumacetylacetonat oder Zinkacetylacetonat oder deren Gemisch in

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

einer Menge von 0,001 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, enthält.

Stabilisatorzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, worin
 das hydroxylgruppenhaltige Isocyanurat gewählt wird aus Verbindungen der allgemeinen Formel (I)

- worin die Gruppen X und die Indices n gleich oder verschieden sind und n für eine ganze Zahl von 0 bis 5 und X für ein Wasserstoffatom oder für eine lineare oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen steht.
- 11. Stabilisatorzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Stabilisatorzusammensetzung einen Hydrotalcit oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Hydrotalciten enthält.
- Stabilisatorzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Stabilisatorzusammensetzung ein Gemisch aus Zinkstearat und mindestens einem weiteren organischen Zinkcarboxylat enthält.

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

13. Stabilisatorzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Stabilisatorzusammensetzung ein Triglycerid enthält.

5

14. Polymerzusammensetzung, enthaltend eine Stabilisatorzusammensetzung und mindestens ein Polymeres, wobei als Stabilisatorzusammensetzung mindestens

10

- (a) Calciumhydroxid oder Calciumoxid oder deren Gemisch,
- (b) mindestens ein hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat,
- (c) mindestens ein β -Diketon oder ein Salz eines β -Diketons oder deren Gemisch,

und als Polymeres

15

(d) ein halogenhaltiges thermoplastisches Harz oder ein Gemisch aus zwei oder mehr halogenhaltigen thermoplastischen Harzen

enthalten ist und wobei der Gewichtsanteil der Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, enthalten ist und wobei der Gewichtsanteil der Komponente (c) weniger als 0,3 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze, beträgt.

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

- 15. Polymerzusammensetzung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (a) in einer Menge von 0,01 bis 2 phr, bezogen auf das halogenhaltige Harz, enthalten ist.
- Polymerzusammensetzung nach einem der Ansprüche 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis 1 Gewichtsteilen, bezogen auf das halogenhaltige Harz, enthalten ist
- 17. Polymerzusammensetzung nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das hydroxylgruppenhaltige Isocyanurat gewählt wird aus Verbindungen der allgemeinen Formel (I)

$$(CH_{2})_{n}-CHXOH$$

$$O \downarrow N \downarrow O$$

$$(CH_{2})_{n} - CHXOH$$

$$(I),$$

$$HOXHC-(CH_{2})_{n} - CHXOH$$

- worin die Gruppen X und die Indices n gleich oder verschieden sind und n für eine ganze Zahl von 0 bis 5 und X für ein Wasserstoffatom oder für eine lineare oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen steht.
- 20 18. Polymerzusammensetzung nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

- (i) der Gehalt an Komponente (a) beträgt 0,05 bis 0,3299 phr, bezogen auf die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze,
- der Gehalt an Komponente (b) beträgt 0,05 bis 0,299 phr, bezogen auf die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze,
 - (iii) der Gehalt an Komponente (c) beträgt 0,01 bis 0,3 phr, bezogen auf die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze.

10

- 19. Polymerzusammensetzung nach einem der Ansprüche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Hydrotalcit oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Hydrotalciten enthält.
- Polymerzusammensetzung nach einem der Ansprüche 14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Gemisch aus Zinkstearat und mindestens einem weiteren organischen Zinksalz enthält.
- 21. Polymerzusammensetzung nach einem der Ansprüche 14 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass sie Calciumacetylacetonat oder Zinkacetylacetonat oder deren Gemisch in einer Menge von 0,001 bis 0,3 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze, enthält.
- 25 22. Polymerzusammensetzung nach einem der Ansprüche 14 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Triglycerid enthält.

10

PCT/EP2004/012726 Baerlocher GmbH

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

- Verfahren zur Herstellung einer Stabilisatorzusammensetzung zur Stabilisierung halogenhaltiger thermoplastischer Harze, bei dem
 - (a) Calciumhydroxid oder Calciumoxid oder deren Gemisch,
 - (b) mindestens ein hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat und
- (c) mindestens ein β-Diketon oder ein Salz eines β-Diketons oder deren Gemisch,

mit einander vermischt werden, wobei der Gewichtsanteil der Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, enthalten ist und wobei der Gewichtsanteil der Komponente (c) weniger als 0,3 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze, beträgt.

- Verfahren zur Herstellung einer Stabilisatorzusammensetzung zur
 Stabilisierung halogenhaltiger thermoplastischer Harze, bei dem
 - (a) Calciumhydroxid oder Calciumoxid oder deren Gemisch,
 - (b) mindestens ein hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat und
 - (c) mindestens ein β-Diketon oder ein Salz eines β-Diketons oder deren Gemisch,
- mit einander vermischt werden, wobei der Gewichtsanteil der Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, enthalten ist und wobei der Gewichtsanteil der Komponente (c) im Bereich von 0,01 bis 1,728 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, liegt.

5

25. Verfahren zur Herstellung einer Polymerzusammensetzung, enthaltend eine Stabilisatorzusammensetzung und mindestens ein Polymeres, bei dem mindestens

10

- (a) Calciumhydroxid oder Calciumoxid oder deren Gemisch,
- (b) mindestens ein hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat,
- (c) mindestens ein β-Diketon oder ein Salz eines β-Diketons oder deren Gemisch, und
- (d) ein halogenhaltiges thermoplastisches Harz oder ein Gemisch aus zwei oder mehr halogenhaltigen thermoplastischen Harzen

vermischt werden, wobei der Gewichtsanteil der Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, enthalten ist und wobei der Gewichtsanteil der Komponente (c) weniger als 0,3 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden

20

15

26. Verfahren zur Stabilisierung eines halogenhaltigen thermoplastischen Harzes oder eines Gemischs aus zwei oder mehr halogenhaltigen

thermoplastischen Harze, beträgt.

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

thermoplastischen Harzen, bei dem eine Stabilisatorzusammensetzung und mindestens ein halogenhaltiges thermoplastisches Polymeres vermischt werden, wobei die Stabilisatorzusammensetzung mindestens

5

- (a) Calciumhydroxid oder Calciumoxid oder deren Gemisch,
- (b) mindestens ein hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat und
- (c) mindestens ein β-Diketon oder ein Salz eines β-Diketons oder deren Gemisch

10

enthält und wobei der Gewichtsanteil der Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, enthalten ist und wobei der Gewichtsanteil der Komponente (c) weniger als 0,3 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze, beträgt.

15

27. Verwendung einer Stabilisatorzusammensetzung zur Stabilisierung eines halogenhaltigen thermoplastischen Harzes oder eines Gemischs aus zwei oder mehr halogenhaltigen thermoplastischen Harzen, wobei die Stabilisatorzusammensetzung mindestens

20

- (a) Calciumhydroxid oder Calciumoxid oder deren Gemisch,
- (b) mindestens ein hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat und

7. April 2005 B70078PC FI/EV/EV

(c) mindestens ein β-Diketon oder ein Salz eines β-Diketons oder deren Gemisch

enthält, wobei der Gewichtsanteil der Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, enthalten ist und wobei der Gewichtsanteil der Komponente (c) weniger als 0,3 phr, bezogen auf das zu stabilisierende thermoplastische Harz oder die zu stabilisierenden thermoplastischen Harze, beträgt.

- 10 28. Verwendung einer Stabilisatorzusammensetzung zur Stabilisierung eines halogenhaltigen thermoplastischen Harzes oder eines Gemischs aus zwei oder mehr halogenhaltigen thermoplastischen Harzen, wobei die Stabilisatorzusammensetzung mindestens
- 15 (a) Calciumhydroxid oder Calciumoxid oder deren Gemisch,
 - (b) mindestens ein hydroxylgruppenhaltiges Isocyanurat und
 - (c) mindestens ein β -Diketon oder ein Salz eines β -Diketons oder deren Gemisch
- enthält, wobei der Gewichtsanteil der Komponente (b) in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, enthalten ist und wobei der Gewichtsanteil der Komponente (c) im Bereich von 0,01 bis 1,728 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Stabilsatorzusammensetzung, liegt.